

Producten

Verlijmingkit NOVOPROOF® FA



Een 1-component speciaal lijm en afdichtingmiddel op basis van synthetisch rubber, die uithardt tot een duurzaam elastische rubber.

Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen en afdichten van de NOVOPROOF® FA-EPDM op de meest gebruikelijke bouwmaterialen zoals aluminium (onbehandeld, geanodiseerd, gepoederlakt), minerale ondergronden (beton, steen, klinker, plaaster), staal (gegalvaniseerd, gepoederlakt), hout (op voorhand testen), overlappingen tussen EPDM-folies. Kleur: zwart
Verpakking: aluminiumworsten van 600 ml
Verbruik: 60 ml/lopende meter op 8 cm

NOVOPROOF® Reiniger



Voor het reinigen van de EPDM FA (indien niet zuiver genoeg) vooraleer deze te verlijmen met de kit FA of de contactlijm Kleber TA.

NOVOPROOF® Primer



Hechtingverbeteraar voor het gebruik van de contactlijm Kleber TA of van de verlijmingkit Kleber FA op een poreuze, vochtige ondergrond of in het geval van gebruik bij temperaturen tussen +3°C en -10°C. Kleur: zwart
Verbruik: 10-15 gr/ meter op 5 cm

NOVOPROOF® Kleber TA



Contactlijm op basis van synthetisch rubber gebruikt voor het verlijmen van de folie op allerlei ondergronden (hout, aluminium en steen).

Kleur : zwart - Verbruik:

- 400 à 600 gr/m²
- 50 gr/lm op 8 cm

Attest



12/2891

Technische eigenschappen

Karakteristiek Kleber TA	Waarde + eenheid
Kleur	zwart
Densiteit	0,85 Kg/l
Droge stof	43,30 %
Vlaspunt	-15°C
Viscositeit	400 mPa.s +/- 100
Verpakking	4,7 Kg
Opslag	12 maanden
Karakteristiek Kit FA	Waarde + eenheid
Kleur	zwart
Densiteit	1,15 Kg/l
Droge stof	79 %
Vlaspunt	-8°C
Viscositeit	4.500 mPa.s +/- 1.000
Verpakking	600 ml – 12/doos
Opslag	12 maanden
Karakteristiek Primer	Waarde + eenheid
Kleur	zwart
Densiteit	0,835 Kg/l
Droge stof	36,30 %
Vlaspunt	-18°C
Viscositeit	900 mPa.s +/- 100
Verpakking	4,5 Kg
Opslag	12 maanden
Attest van het systeem	ATG 12/2891

Tip

Wij raden het gebruik aan van een aandrukrol voor het goed aandrukken van de EPDM-folie op de kit/lijm of de ruwbouw.



Algemene informatie

De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee dit gebeurt. Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. De suggesties m.b.t. het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om inbreuk te maken op welk patent dan ook. De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet aan de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het moment van verzending. Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie. Stand van de technische gegevens van de leverancier: 2012. De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2015 01 01.