

Materiaal

Afdichtingsband op basis van butyl éénzijdig gelamineerd met kunststof/aluminium laminaatfolie.

Leveringsvorm

Breedte x dikte in mm	M/doos	Rol/doos	Artikelnr.
50 x 1,2	150	6	ME402304170
100 x 1,2	75	3	ME402304172
150 x 1,2	50	2	ME402304173
200 x 1,2	25	1	ME402304175

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Brandklasse	4102	B2 (normaal ontvlambaar)
Chemische basis van de afdichtingsmassa		Butyl-gummi
Dampdiffusieweerstand	52615	$\mu > 1.000.000$
Waterdampdoorlatendheid	4108-3	$Sd \geq 1200$ m
UV-weersbestendigheid (aluminiumfolie)		Ja
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Houdbaarheid		12 maanden
Opslagtemperatuur		+10°C tot +25°C

Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog, vrij van stof en oplosmiddelen zijn.
- Op sterk poreuze ondergronden (beton, gasbeton en pleisterwerk e.a.) alsmede butyl bandoverlappingsen adviseren wij voor te strijken met [ME901 Butyl- & Bitumenprimer](#).

Verwerking

- ME402 Butylband Alu wordt afgerold en op de gewenste lengte afgesneden.
- Na het aftrekken van de schutfolie wordt het band op de ondergrond geplakt en zorgvuldig met behulp van een aandrukrol aangerold.
- Het minimale lijmvlak van het butylband op steenachtige materialen dient 50 mm te zijn.
- Droogtijd ca. 20 - 40 min. al naargelang de temperatuur. Verbruik ca. 6m²/ltr., ca. 150 m¹/ltr bij 4 cm breedte (afhankelijk van dikte zuiging en de porositeit van de ondergrond).

Certificering



ME402

Butylband Alu

Geschikt voor het afdichten van naden en overlappingsen in binnen- en buitentoepassingen (bijvoorbeeld metaal-, container- en serrebouw, klimaat- en ventilatieinstallaties). Tevens geschikt voor de reparatie of sanering van verweerde voegen (bijvoorbeeld in de kassenbouw) en het afdichten van verbindingen en stuiknaden.

Productvoordelen

- Hecht op de meeste ondergronden
- UV- en weerbestendig oppervlak
- Gas- en waterdampdicht
- Plat als enkele rol, zelfklevend, aan de zijkant; overlap

ME402

Butylband Alu

 **illbruck**
making it perfect.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html