

Technisch productblad

# CT601

## SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE PRO

Spuitlijm Pro

16-01-2026 / V 1

### Omschrijving

CT601 Spuitlijm Pro is een zeer sterke contactlijm gemaakt van een mengsel van synthetisch rubber en hars (SBR), die wordt geleverd in een gebruiksvriendelijke spuitbus van 500ml. Ideaal voor het snel en eenvoudig verlijmen van vrijwel de meeste materialen en ondergronden.



### Kenmerken en voordelen

- Een krachtige en snelle contactlijm in een gebruiksvriendelijke 500ml spuitbus.
- Hoge aanvangshechting
- Veelzijdige toepassing en sterke hechting op zowel poreuze als niet-poreuze materialen.
- Geschikt als ondersteunende verlijming voor de illbruck ME220 EPDM Folie Exterieur
- De geïntegreerde verstelbare sproeikop maakt een nauwkeurige regeling van het sproeipatroon mogelijk.

### Toepassingsgebied

De CT601 Spuitlijm Pro is ideaal voor het snel en eenvoudig verlijmen van vrijwel de meeste materialen. Geschikt als contactlijm voor o.a. hout, gipskarton, fermacell, hard- zacht- en vezelig isolatiemateriaal (geen EPS), PE- en spinvlies folies, kunststoffen (geen polystyreen & geplastificeerd PVC), textiel, rubber, kurk, metselwerk, beton, steen en pleisterwerk. Ook alle niet-zelfklevende illbruck folies en de AA426 Versterkingsvlies kunnen hiermee gefixeerd worden.

### Verpakking

500ML bus 12 stuks/doos  
 Artikelnr. CT601512894

### Technische informatie

Vastestofgehalte	ca. 32%
Samenstelling	Mengsel van SBR-rubbers
Dichtheid	0.82 g/cm <sup>3</sup>
Brandgedrag	Zeer brandbaar
Open tijd	ca. 15-20 min.
Verwerkingstemperatuur	+10 tot +25°C
Temperatuurbestendigheid (lang)	-30 tot +90°C
Opslag	+5 tot +25°C (droog en goed geventileerde ruimte)

Technisch productblad

## CT601

### SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE PRO

#### Technische informatie

Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden
Verdampingstijd	2 tot 4 min.
Kleur	Transparant
Uithardingstijd	24 uur

Specificaties zijn gebaseerd op gebruik met schuimpistool, bij 23°C en 50% r.h.

#### Benodigde hulpmiddelen

illbruck AB004 Conische Aandrukker (o.g.)

#### Vorbereiding

- Ondergronden dienen draagkrachtig, schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en ontdaan van alle losse delen die een goede hechting verhinderen.
- Laat de bus altijd eerst op temperatuur komen +10 en max +25°C

#### Applicatie

Hoofdverlijming (twee-zijdig):

- Breng een gelijkmatige laag lijm aan op beide te verlijmen oppervlakken: bij de een het spraypatroon van boven naar beneden, bij de ander van links naar rechts. Voorkom ophoping en overspray van het product.
- Spuit vanaf een afstand van ongeveer 10-20 cm onder een hoek van 90°.
- Laat de lijm ca. 2-4min. uitdampen.
- Breng de twee oppervlakken samen en oefen gelijkmatig druk uit met een aandrukker. Let op: aandrukken/rollen is bepalend voor de eindsterkte
- Breng bij sterk zuigende (poreuze) ondergronden extra lijm aan.
- Bij herstelwerkzaamheden van dakbedekking, de CT601 altijd combineren met de SP015 EPDM-Lijm Pro of OT015 EPDM Folielijm als randafdichting.

Let op: ondersteunende verlijming van EPDM op poreuze ondergronden ook als hoofdverlijming uitvoeren (twee-zijdig)

#### Gereedschap reinigen

AA292 Reinigingsdoekjes

#### Verbruik

4m<sup>2</sup> substraat

Totaal 2m<sup>2</sup> verlijming (twee-zijdig)

#### Let op

- Zorg bij gebruik altijd voor een geventileerde ruimte,
- Compatible met de illbruck ME220 EPDM Folie Extérieur. Overige EPDM folies altijd eerst vooraf testen.
- Eenzijdige verlijming enkel toepassen bij een tijdelijke verlijming en lichte materialen.

Technisch productblad

## CT601

### SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE PRO

- Niet geschikt bij (licht) vochtige ondergronden
- Niet toepasbaar op EPS (polystyreen) en geplastificeerd PVC,
- Vermijd ophoping bij textiel ivm zuiging naar de voorzijde van het oppervlak.

#### Garantie

5 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).